

Texin 945

900系列 聚醚型

注射、挤出和吹塑牌号；符合NSF标准61；抗水解和抗菌性，出色的耐磨性、冲击强度、韧性和柔软性、透明；良好的抗热和紫外线降解的稳定性

典型用途：靴子、动物识别耳标、密封件、衬垫、管材、电缆接头、板材和型材

机械性能 (23°C/50%相对湿度)

性能 Property	测试条件 Test Condition	单位 Unit	标准 Standard	数值 Value
邵氏硬度 A/D (Shore hardness, method A)		A/D	ISO 868	-/45
拉伸强度 (Ultimate tensile strength)	200mm/min	MPa	acc.ISO 5217-1,-3	41.4
断裂延伸率 (Elongation at break)	200mm/min	%	acc.ISO 5217-1,-3	400
100%应变的应力 (Stress at 100% strain)	200mm/min	MPa	acc.ISO 5217-1,-3	11.0
300%应变的应力 (Stress at 300% strain)	200mm/min	MPa	acc.ISO 5217-1,-3	24.1
压缩变形率 (Compression set)	24h70°C	%	ISO 815	75
压缩变形率 (Compression set)	70h23°C	%	ISO 815	22
磨损损失 (Abrasion resistance)		mm ³	ISO 4649	60
冲击回弹率 (Impact resilience)		%	ISO 4662	
抗撕裂蔓延 (Tear propagation resistance)	500mm/min	KN/m	ISO 34-1	127
弯曲模量 (Flexural modulus)	2mm/min	MPa	ISO 178	103.4

热性能 (Thermal properties)

扭变储能模量 (Torsional storage modulus)	-20°C	MPa	ISO 6721-2	<-68
扭变储能模量 (Torsional storage modulus)	23°C	MPa	ISO 6721-2	-40
扭变储能模量 (Torsional storage modulus)	70°C	MPa	ISO 6721-2	116

其它性能(23°C) Other properties(23°C)

密度 (Density)		Kg/m ³	ISO 1183	1.14
--------------	--	-------------------	----------	------

Molding conditions

注射熔体温度 (Injection molding-Melt temperature)		°C		195-205
注射模具温度 (Injection molding-Mold temperature)		°C		15-40
挤出熔体温度 (Extrusion-Melt temperature)		°C		190-205

声明:

关于销售产品的申明:

我方在口头上、书面上及实验上的技术意见均出于善意，但不承担保证，对第三者所有权亦然。虽有我方的意见，贵方仍然有责任确认我方现时提供的资料，尤其是那些包含在安全和技术信息表中的资料，并对我方的产品进行实验，认定是否符合所有所需加工和用途。因我方无法监控贵方对我方产品的应用、使用、加工以及贵方按照我方技术意见而生产的产品，故有关一切责任由贵方承担。我方负责供应的产品符合我方现实有效的普遍销货即交货条件。

测试值:

除非另有特别说明。所有数据均来自于室温条件下对标准试样进行测试。该等数据仅能作为参考性能数据，不能认定为材料性能的最小值。应注意的是，在特定的条件下，产品的性能在很大程度上受模具/机头设计、加工工艺条件以及着色影响。

操作说明:

在推荐的操作条件下产品可能会出现少量的分解，为了排除在操作中健康方面的危险，应确实依照材料安全参数的限制保证工作环境处于良好的通风状况。为了阻止产品的部分分解和挥发，加工温度不应超出太多，因为一般过高的温度通常是操作员或加热系统异常所致，在这些地方应该特别加以注意和控制。