

深圳市联志达新材料有限公司

Shenzhen Union Success New Material Co.Ltd.

地址：深圳市宝安区 44 区富源商贸大厦 1 栋 C 座 704

Block 1,C,Fuyuan Shangmao Building,44 Qu, Baoan District ,Shenzhen, Guangdong, China

电话/TEL:(755)2996-1281

传真/FAX:(755)2996-1282

TA – 50

TA – 50 是一种热可塑性 SEBS(苯乙烯-乙烯丁烯-苯乙烯)嵌段共聚合物，
(Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene) Co-Polymer。

其具有一般热可塑性橡胶弹性体之物性外，更具有极优异之接着特性，尤其在双层射出之英勇密着性特佳，其相容性之塑胶为 ABS,PC,PC/ABS,AS,PMMA 等。

此外，机械物性，耐热性，UV 安全性优，其舒服之触感和好的耐刮性最佳之弹性体材质材料。

项目	实验法	单位	数值
比重	ASTM D792	g/cm	1.1
表面硬度	ASTM D2240	A	50
抗张强度	ASTM D638	Kgf/cm	105
伸长率	ASTM D638	%	700
熔点	DSC	℃	180
脆化温度	JIS K6301	℃	<-50℃
撕裂强度	ASTM D624	Kg/cm	75
冲击强度	ASTM D256	Kg.cm/cm	N.B
反拨弹性率	JIS K6301	%	80
熔融指数	ASTM D1238	g/10min	7
成型收缩率	2mm 厚	%	1.3-1.6
永久压缩率	JIS	%	79
耐热温度	90℃		OK
二次加工	印刷		
耐磨耗性	CNS-734	C.C/2K	